

EWP 215 – Dichtungswerkstoff für Ansaugkrümmer, Wasser- und Kraftstoffpumpe, Ölwanne und Gehäusedeckel



Beschreibung

EWP 215 basiert auf NBR-gebundenen Aramidfasern. Der Dichtungswerkstoff besitzt eine sehr gute Öl- und Kraftstoffbeständigkeit, kombiniert mit guter Druckstandfestigkeit und hoher Zugfestigkeit.

Technische Daten

Dicke	≤ 0,5 mm	≥ 0,5 mm
Dichte DIN 53105 Tl. 1	1,65 g/cm ³ ± 0,1	1,65 g/cm ³ ± 0,1
Glühverlust DIN 52911	≤ 38 %	≤ 38 %
Kompressibilität ASTM F36 J	9 % ± 4	9 % ± 4
Rückfederung ASTM F36 J	≥ 45 %	≥ 45 %
Zugfestigkeit, quer, DIN 52910	≥ 12 N/mm ²	≥ 12 N/mm ²
Druckstandfestigkeit DIN 52913 (50 N/mm ² , 16h/300 °C)		≥ 2 N/mm ²
Medienbeständigkeit		

ASTM-Öl Nr. 3 (5 h/150 °C)		
Dickenzunahme	≤ 10 %	≤ 10 %
Gewichtszunahme	≤ 15 %	≤ 15 %

ASTM-Kraftstoff B (5 h/23 ± 2 °C)		
Dickenzunahme	≤ 12 %	≤ 12 %
Gewichtszunahme	≤ 15 %	≤ 15 %

Wasser – Glykol (1:1, 5 h Rf)		
Dickenzunahme	≤ 10 %	≤ 10 %
Gewichtszunahme	≤ 17 %	≤ 17 %

Elring EWP 215



Das Original

Einsatzbereich

EWP 215 wird vorwiegend zur Abdichtung gegen kalte und heiße Öle, Fette, Kraftstoffe und Kühlwasser mit Korrosions- und Frostschutzzusätzen eingesetzt. Typische Anwendungsstellen sind Ansaugkrümmer, Wasser- und Kraftstoffpumpe, Ölwanne und Gehäusedeckel.

Farbe	grün
Max. Temperatur	400 °C (in Öl bis max. 200 °C)
Max. Druck	100 bar

Lieferform

EWP 215 kann als einbaufertige Dichtung nach Zeichnung oder als Plattenware geliefert werden.

Die Wertangaben entsprechen den Ergebnissen technologischer Untersuchungen an Laborproben und begründen für den Anwender keinen Rechtsanspruch. Wir behalten uns vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen. Zusicherungen bestimmter Eigenschaften oder Gewährleistung jeder Art werden hiermit jedoch nicht übernommen. Da die Umstände des Einzelfalles für die Wirkung des Dichtungswerkstoffes entscheidend sind, können obige Aussagen nur generell und nicht allgemein verbindlich sein.

ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon ++49 (0)71 23/724-622 | Fax ++49 (0)71 23/724-609
elring@elring.de | www.elring.de



Das Original